



180002280586



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号: WT2020B01C00559



委托单位: 承德泰斯特新材料科技有限公司

样品名称: 爱丁堡灰泥


检测类别: 委托检测



国家建筑材料测试中心



中国建材检验认证集团股份有限公司



WT2020B01C00559



国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2020B01C00559

第 1 页 共 3 页

样品名称	爱丁堡灰泥	检测类别	委托检测
委托单位	承德泰斯特新材料科技有限公司	商 标	TEXTOR 泰斯特
生产单位	承德泰斯特新材料科技有限公司	样品状态	底漆: 乳白色液体 爱丁堡灰泥(粉体): 白色粉末 爱丁堡灰泥(乳液): 乳白色液体 面漆: 乳白色液体
收样日期	2020年03月27日	样品数量	底漆: 1kg 爱丁堡灰泥(粉体): 5kg 爱丁堡灰泥(乳液): 1kg 面漆: 1kg
生产日期 /批号	2020年03月23日	型号规格	外墙型 W220
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2020年03月31日- 05月27日
判定依据	JG/T 24-2018 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》		
检测项目	按照 JG/T 24-2018 标准表 1 外墙型全项指标检测。		
检测结论	<p>*经检测, 送检样品所检项目的检测结果符合 JG/T 24-2018 标准表 1 外墙型的技术要求, 检测结果见第 2、3 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2020年05月29日 (检测专用章)</p>		
附注: (此处空白)			

批 准:



审 核:



编 制:



检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 010-51167681

邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: **WT2020B01C00559**

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目	标准要求 JG/T 24-2018 表 1 外墙型	检测结果	单项结论	检测依据
1.	主涂料				
	容器中状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	符合	JG/T 24-2018 7.5
	施工性	施涂无障碍	施涂无障碍	符合	JG/T 24-2018 7.6
	干燥时间 (表干)	≤ 4h	3h	符合	GB/T 1728-1979(2004)乙法
	初期干燥抗裂性	3h 无裂纹	3h 无裂纹	符合	JG/T 24-2018 7.8
	低温稳定性 (3 次循环)	不变质	不变质	符合	GB/T 9268-2008 A 法
	热贮存稳定性 (15d)	无结块、霉变、凝聚及组成物的变化	无结块、霉变、凝聚及组成物的变化	符合	JG/T 24-2018 7.11
吸水量 (2h)	≤ 2.0g	0.6g	符合	JG/T 24-2018 7.12 JG/T 157-2009 附录 A	
备注: 检测地点: 管庄。					

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 010-51167681

邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2020B01C00559

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目		标准要求 JG/T 24-2018 表 1 外墙型	检测结果	单项 结论	检测依据	
2.	涂层体系	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合	JG/T 24-2018 7.13 GB/T1733- 1993 (2004)	
		耐碱性	96h 无异常	96h 无异常	符合	JG/T 24-2018 7.14 GB/T 9265-2009	
		涂层耐温变性 (5 次循环)	无异常	无异常	符合	JG/T 24-2018 7.15 JG/T 25-2017	
		耐沾污性	≤2 级	2 级	符合	GB/T 9780-2013	
		粘结 强度	标准状态	≥0.60MPa	1.32MPa	符合	JG/T 24-2018 7.17
			冻融循环 (5 次循环后)	≥0.40MPa	1.62MPa	符合	JG/T 24-2018 7.17 JG/T 157-2009 6.13.3
		耐人工 气候 老化性 (600h)	粉化	0 级	0 级	符合	GB/T 1865-2009 GB/T 1766-2008
			变色	≤1 级	1 级	符合	
			外观	涂层不开裂、 不起鼓、 不剥落	涂层无开裂、 无起鼓、 无剥落	符合	
			柔韧性	直径 50mm 无裂纹	直径 50mm 无裂纹	符合	GB/T 1748-1979
	备注: 1、检测地点: 管庄。 2、制样配比: 爱丁堡灰泥(粉体):爱丁堡灰泥(乳液):水=7.5:1:1(质量比) 3、涂层体系试样制备: 底漆+爱丁堡灰泥+面漆。						

本报告结束

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 010-51167681

邮编: 100024

国检集团简介

中国建材检验认证集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

国检集团始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>

